

CONOS PIROMETRICOS ORTON
TABLA DE TEMPERATURAS EQUIVALENTES

	AUTOPORTANTES (Self Supporting Cones)						GRANDES (Large Cones)				PEQUEÑOS
	Regular			Sin Hierro			Regular		Sin Hierro		Regular
	Velocidad de calentamiento (°C/hora) para ultimos 100 °C										
CONO	15	60	150	15	60	150	60	150	60	150	300
022		586	590								630
021		600	617								643
020		626	638								666
019	656	678	695				676	693			723
018	686	715	734				712	732			752
017	705	738	763				736	761			784
016	742	772	796				769	794			825
015	750	791	818				788	816			843
014	757	807	838				807	836			870
013	807	837	861				837	859			880
012	843	861	882				858	880			900
011	857	875	894				873	892			915
010	891	903	915	871	886	893	898	913	884	891	919
09	907	920	930	899	919	928	917	928	917	926	955
08	922	942	956	924	946	957	942	954	945	955	983
07	962	976	987	953	971	982	973	985	970	980	1008
06	981	998	1013	969	991	998	995	1011	991	996	1023
05 1/2	1004	1015	1025	990	1012	1021	1012	1023	1011	1020	1043
05	1021	1091	1044	1013	1037	1046	1030	1046	1032	1044	1062
04	1046	1063	1077	1043	1061	1069	1060	1070	1060	1067	1098
03	1071	1086	1104	1066	1088	1093	1086	1101	1087	1091	1131
02	1078	1102	1122	1084	1105	1115	1101	1120	1102	1113	1148
01	1093	1119	1138	1101	1123	1134	1117	1137	1122	1132	1178
1	1109	1137	1154	1119	1139	1148	1136	1154	1137	1146	1184
2	1112	1142	1164				1142	1162			1190
3	1115	1152	1170	1130	1154	1162	1152	1168	1151	1160	1196
4	1141	1162	1183				1160	1181			1209
5	1159	1186	1207				1184	1205			1221
5 1/2	1167	1203	1225								
6	1185	1222	1243				1220	1241			1255
7	1201	1239	1257				1237	1255			1264
8	1211	1249	1271				1247	1269			1300
9	1224	1260	1280				1257	1278			1317
10	1251	1285	1305				1282	1303			1330
11	1272	1294	1315				1293	1312			1336
12	1285	1306	1326				1304	1324			1355
13	1310	1331	1348				1321	1346			
14	1351	1365	1384				1388	1366			

RANGOS
STD DE
COCCION

Sobre
esmaltes -
lustres -oro -
platino

Sobre
esmaltes

Baja
temperatura

Media
temperatura

Alta
temperatura